



## Pintura Epóxica Artepoxy

### DESCRIPCIÓN:

Es un revestimiento epóxico con 100% de sólidos especialmente diseñado para proteger y decorar superficies metálicas de tanques, tuberías, estructuras, puentes, plantas químicas, laboratorios, talleres, bodegas. Se puede aplicar para la protección de maquinaria y equipos industriales, madera, concreto y asbesto-cemento en ambientes interiores con alta contaminación industrial.

---

### APLICACIÓN CORRECTA DE LA PINTURA:

- Aplique con brocha, rodillo o pistola, de 2 a 3 manos de pintura.
- Deje secar 6 a 8 horas entre manos.
- Si al aplicar la siguiente mano han transcurrido 72 horas se debe lijar.

---

### PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:

- Agite bien cada componente y mezcle 3 partes por volumen de componente A, con 1 parte por volumen del componente B.
- Deje en reposo de 15 a 20 minutos para facilitar la reacción, en caso de diluir utilice entre 5 - 10% en volumen de DISOLVENTE EPÓXICO

---

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Limpie muy bien la superficie, debe estar libre de polvo, grasa, humedad, oxido, pintura en mal estado y mugre.
- En Superficies de concreto, mortero y asbesto- cemento: Usar para la limpieza grata metálica o pulidora chorro de arena o agua.
- Limpie previamente por 15 minutos, con una solución acuosa de ácido muriático al 10% en volumen, para neutralizar la superficie de concreto, mortero y asbesto-cemento.
- Es indispensable dejar curar por lo menos 30 días antes de aplicar.
- Limpie posteriormente con abundante agua y seque la superficie.
- En superficies como acero o hierro: Los metales inicialmente deben estar libres de óxido, grasa y aceite; y deben estar protegidos con una pintura anticorrosiva apropiada (PRIMER EPOXICO).



---

## USOS

Recomendado para el sector salud, en lugares como hospitales, plantas de productos farmacéuticos que requieren cumplir con altos estándares de higiene.

---

## PROPIEDADES:

Recubrimiento de dos componentes, el componente A, una pintura epóxica, y el componente B un catalizador poliamidico. Proporciona una película de muy buena adherencia y flexibilidad, resistente al agua, a los químicos, ácidos y a los solventes aromáticos.

---

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:

- Mezcle únicamente la cantidad de pintura que se requiere en la aplicación.
- Debe mantenerse cerrado después de cada uso.
- El tiempo de almacenamiento es de un año, en un lugar fresco y bajo techo entre temperaturas entre 4 y 35°C.
- Mantenga con buena ventilación el sitio de trabajo.
- Use guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación.
- En caso de ingestión: enjuagar la boca con agua y beber de 1 a 2 vasos de agua fresca, para diluir.
- En caso de contacto con los ojos: lavar abundantemente con agua limpia y fresca, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consulte a un médico
- En caso de inhalación: traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo. Retire la persona del área de peligro y llévela a un sitio ventilado, si a respiración es irregular o se detiene practique respiración artificial. No administrar nada por la boca. Buscar asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón la zona afectada durante por lo menos 15 minutos. Cambie la ropa contaminada por ropa limpia y seca. Si presenta irritación buscar asistencia médica inmediata.



---

## RENDIMIENTO APROXIMADO:

- El rendimiento práctico aproximado es de 20 a 25 m<sup>2</sup> por juego de galón a dos manos.
- En superficies porosas 10 - 15 m<sup>2</sup> por juego de galón, en superficies no porosas 20 - 25 m<sup>2</sup> por galón.

---

## PRECAUCIONES:

- Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.
- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

---

## RECOMENDACIONES:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Porcentaje de sólidos	100% sólidos
Vida útil	1 hora aprox a temperatura ambiente
Rendimiento teórico a 35 a 40 mils secos	24 m2 x juego de galón
Presentación	1 gl de A (Esmalte) + 1 gl de B (Catalizador) + 1 gl de C (Diluyente) = 12 lt aprox.
Tiempo de Curado	4 a 5 hs. Para (a 77°F/25°C) curado seco al tacto 24 horas mínimo para operaciones normales
Tiempo para poder transitar	24 horas para tránsito liviano y 72 horas para tránsito pesado
Resistencia al fuego de película seca	Auto Extinguible
Temperatura de servicio continua:	93
Temperatura de servicio intermitente:	121
Resistencia al fuego de película seca:	SÍ
Autoextinguible:	SÍ
Resistencia a la tensión	200-400 Concreto /mayor a 600 en morteros - ASTM C307 psi
Resistencia a la flexión	En morteros: 1550 - ASTM C580 psi
Resistencia química a sales:	BUENO - EXCELENTE
Resistencia a la abrasión:	PROLONGADA
Resistencia a ácidos y otros agentes abrasivos	PROLONGADA
Viscosidad	11,500 - 13,500 / KDS-AS-001

## GARANTÍA:

Este producto ofrece una garantía de 2 años en envase cerrado.



**KIT DE PINTURA EPÓXICA**  
**1 GL de 4 LT de Esmalte Epóxico,**  
**1 GL de 4 LT Catalizador para esmate y**  
**1 GL de 3.75 LT Disolvente Epóxico**